

# weber.prim TG 5

## Aderans artırıcı astar

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme :16.11.2015

Revizyon No: 002

### ■ Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı.

### ■ Avantajları

- Tek bileşenli.
- Kullanıma hazır.
- Ahşap zeminleri yapıştırıcının neminden koruma özelliği.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini destekleme.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan duvar;
  - Her türlü seramik kaplama,
  - Boyalı yüzeyler (akrilik veya alkid esaslı).
- İç ve dış mekan zemin;
  - Her türlü seramik kaplaması
  - Sert vinil döşemeler
  - Ahşap
  - Metal
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama sınırı

- Alçı sıva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.

### ■ Uygulama özellikleri

- **weber.prim TG 5** üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 4 saat.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- **weber.prim TG 5**'in sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.
- Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir. Yüzey tozdan arındırılmalıdır.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.prim TG 5**, inceltmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- **weber.prim TG 5**, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

### ■ Tüketim

100-110 ml/m<sup>2</sup>  
(1 mm kalınlık için).

### ■ Ambalaj

Net 4,2 lt (5 kg) kovada.  
Net 0,85 lt (1 kg) kovada (1 kolide 5 adet bulunur).

### ■ Renk

Pembe.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

### ■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

